

ステンレス

■機械的性質の代表値

耐力 (N/平方mm)	引張強さ (N/平方mm)	伸び (%)	絞り (%)	硬さ (HB)
205以上	520以上	40以上	60以上	187以下
205以上	520以上	40以上	50以上	187以下

■化学成分

鋼種	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	N	その他
SUS304	0.08以下	1.00以下	2.00以下	0.045以下	0.030以下	8.00~10.50	18.00~20.00	—	—	—	—
SUS303	0.15以下	1.00以下	2.00以下	0.20以下	0.15以上	8.00~10.00	17.00~19.00	-1	—	—	—

■SUS304

m/m				
2B	1	No.1	3	32
	1.2		4	35
	1.5		5	40
	2		6	45
	2.5		7	50
	3		8	55
	4		9	60
	5		10	65
	6		12	70
			15	75
			16	85
			18	90
			20	105
			22	110
			25	120
			28	130
	30			

■SUS303

m/m		
No.1	4	32
	5	35
	6	40
	8	50
	9	55
	10	60
	12	65
	14	70
	15	80
	16	
	18	
	20	
	22	
	25	
28		
30		